



**40 KG**

## EUROAcabado

MONOCAPA GRUESO Y/O GRANO CERO  
(SANTA FE MONOCAPA)

Recubrimiento de muros, principalmente exteriores, que dan un acabado de la más alta calidad, desapareciendo visualmente las imperfecciones en paredes de culatas (laterales y traseras), que por ser altas, la luz del sol tiende a evidenciar los empalmes y desplomes.

### SUPERFICIES DE APLICACIÓN:



Block de concreto



Para resanar trabajos en paredes, después de acometidas de tubería eléctrica y similares



Block de pómez



Acabados ya existentes de repellos tradicionales, bien adheridos a su base



Tabiques cementicios



Otros no especificados

**No es recomendable** sobre superficies de metal o recubiertas de pinturas falsamente adheridas, maderas, concretos lisos como los prefabricados (utilizar gris o blanco fino), y otras bases que sean flexibles.

**Superficie de aplicación:** superficies libres de grasa, polvo, pintura, cera y cualquier impureza.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Nombre del producto</b>	EuroAcabado grueso o grano cero (Santa Fe).
<b>Presentación en bolsa</b>	40 kg (88 lb).
<b>Color base</b>	blanco o gris (cemento, mármol y aditivos).
<b>Tiempo de almacenaje</b>	2 a 3 meses en áreas secas y en su empaque sin abrir.
<b>Proporción de agua</b>	8 litros de agua limpia por bolsa de 40 kg.
<b>Resistencia a la compresión</b>	116 kg. /cm <sup>2</sup> promedio.

ASTM C-952 Método de ensayo de la resistencia a la adherencia del mortero a las piezas de mampostería.

ASTM C-1075 Método de medición de resistencia a la flexión de la adherencia de la mampostería. Y otras normas más de ASTM que se han ensayado en laboratorio.





## 40 KG

## MORTERO PARA REPELLO DE PAREDES

### PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN SOBRE BLOCK:



En climas extremos de calor o demasiado viento, debe mojar la superficie donde se va a aplicar el EuroAcabados, siempre y cuando la temperatura no sea menor de 30° grados centígrados, abajo de esta temperatura no es necesario humedecer las paredes.



Resane cualquier imperfección de la pared o el cizado del block con la misma pasta de repello un día antes de la aplicación del acabado.



Aplique una sola capa del material (1 cm), hasta alcanzar el recubrimiento deseado, si desea colocar una capa más, puede hacerlo 8 horas después (depende el clima), sino al día siguiente.



Una vez preparada la mezcla NO debe agregar mas agua para su trabajabilidad, solo es necesario volver a mezclar.



Para acabados planchados, no es muy recomendado, sin embargo, se pueden obtener dichos acabados con una plancha de metal. Después de 15 minutos o cuando presente un secado parcial, debe hacerse el acabado con plancha de metal.



Si desea cambiar su acabado final, después de uno ya definido, espere que seque y aplique una capa nuevamente encima de 5 milímetros de espesor.

### VENTAJAS DE NUESTROS PRODUCTOS



Ahorro, en la utilización de pinturas para los acabados con nuestros EuroAcabados, ya que dichas superficies dejan un sello que ya no tiene que aplicar sellador antes de pintar. El Ph de nuestros productos es NEUTRO.



Contiene aditivos para pegar concreto viejo con nuevo, por lo que solo debe humedecer con agua limpia el producto (crear una pasta) y aplicarlo.



Se tiene un control de costos en la ejecución de los acabados, así como el requerimiento de menores áreas para su almacenamiento.



Contracciones (coeficiente de dilatación) muy bajas, que evitan fisuras cuando se emplea como mortero reparador en paredes.



No requiere mano de obra calificada para su aplicación.

### IMPORTANTE:



Euromorteros, S.A. No se hace responsable por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de los EuroAcabados, que no esté de acuerdo con las instrucciones de aplicación descritas o impresas en sus empaques.

Todo usuario debe confirmar con su proveedor el uso adecuado del producto, o el uso que pretenda darle al mismo.

El usuario asume toda responsabilidad de los daños ocasionados de una mala aplicación o diferencia a lo especificado.