

10 KG

EUROCiza

PISCINA

SIN ARENA Y CON ARENA:

EuroCiza Piscina esta diseñada con alta resistencia a la abrasión y con colores firmes a los rayos UV, diseñada con arenas especiales, que permiten el uso y limpieza fácilmente.

La EuroCiza Piscina (boquilla, porcelana, liga, caliche, derretido, etc. Diferentes nombres que se les da, según el país) es una mezcla seca con pigmentos inorgánicos que dan firmeza al color contra los rayos UV, se utilizan para las juntas de los formatos a utilizar en el recubrimiento de las paredes y piso de las piscinas y/o albercas, resaltando la belleza del formato y su fácil limpieza.



La EuroCiza Piscina, está formulada para cizas o juntas de 2 a 5 mm (no se recomiendan cizas o juntas mayores, por la acción de los agentes químicos utilizados en la limpieza y mantenimiento de las piscinas).



Ofrecemos una amplia variedad de colores y con una excelente estabilidad en sus tonos. En nuestra EuroCiza Piscina, ofrecemos una gran resistencia a la abrasión, ocasionado en la limpieza de las piscinas que están sometidas al cloro y limpiezas frecuentes para quitar manchas de bloqueadores y otros similares.



EuroCiza Piscina, es un método sencillo y económico para obtener instalaciones permanentes y libres de problemas de fisuras, desgastes o desprendimientos, ayudando a embellecer su piscina con recubrimientos de cerámico, mosaicos o azulejos.



EuroCiza Piscina, debe ser el material mas importante en la elaboración del recubrimiento de una piscina o alberca, ya que los agentes químicos utilizados en su mantenimiento y limpieza, son muy perjudiciales a las cizas comunes y una vez perforadas las cizas por los agentes químicos, las piezas instaladas se desprenden con facilidad. Por lo que la EuroCiza Piscina es el sello que evita estos problemas que tienen un costo alto.

DATOS TÉCNICOS

Nombre del producto:	EuroCiza Piscina
Color	Varios según muestrario
Proporción de Agua por bolsa	3 a 3.5 litros de agua limpia por bolsa.
Tiempo de almacenaje	3 meses máx. en lugar seco y en su envase original sin abrir.
Resistencia a la compresión	197 kg / cm² promedio
Resistencia al cizallamiento	35 kg / cm ²
Resistencia al corte:	28 kg / cm² promedio











10 KG

COLORES FIRMES Y PERMANENTES CON GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Normas que aplican	ANSI A 118.6
Presentación	Bolsa de 8 kg
Rendimiento Promedio	12 a 18 m² por bolsa (rendimiento de acuerdo al tamaño de áreas y grosor de juntas entre formatos).

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

DE EUROCIZA PISCINA CERÁMICO, MOSAICOS Y AZULEJOS:





La EuroCiza Piscina deberá ser aplicado 24 horas después de haber instalado el piso, mosaico o azulejo con el EuroMix Plus (se utiliza este material sin importar que tipo de formato se instale, para segunda seguridad de los agentes químicos) y deberá revisarse que las juntas se encuentran limpias de polvo, grasa, pintura y cualquier otro tipo de impureza.





Limpie los excesos de estuque sobre el piso con una esponja o trapo húmedo (exprimido, sin excesos de agua que puedan dañar la EuroCiza instalada, agregando más agua a la mezcla), antes que el producto se endurezca, no esperar más de 15 minutos (cuando se está expuesto al sol directo) para comenzar la limpieza.





Esparza la mezcla con una llana de hule, haciendo presión para llenar completamente las juntas de pasta. Distribuya la pasta (mezcla) en forma diagonal al piso.





Utilice guantes de hule para su aplicación, para evitar que los pigmentos se impregnen en los brazos o alguna parte del cuerpo descubierta (de suceder con agua y jabón se quitan fácilmente, no limpiar en la ropa).





La consistencia de la mezcla debe ser similar a la pasta de dientes, no debe aplicarse demasiado líquido, para no contrarrestar las propiedades de dureza del cemento.





Se recomienda que la ciza o junta a dejar, sea la menor posible, para que la limpieza sea más fácil y duradera, ya que la ciza piscina, jamás tendrá las mismas prestaciones del esmalte de los azulejos, mosaicos u otros similares.

IMPORTANTE:



EUROMORTEROS, S.A. No se hace responsable por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de la EuroCiza Piscina, que no esté de acuerdo a las instrucciones de aplicación descritas o impresas.

Todo usuario debe confirmar con su proveedor el uso adecuado del producto, o el uso que pretenda darle al mismo.

El usuario asume toda responsabilidad de los daños ocasionados de una mala aplicación por diferencia a lo especificado.



