



40 KG

EUROAcabado EXTRAFINO

Mortero en blanco y gris. Este es nuestro mortero más fino, su grosor de arena no es perceptible al tacto, por lo que se requiere una buena mano de obra para su aplicación y excelentes resultados, es una pasta autoadherible que deja superficies tan lisas como el vidrio.

Recomendado para interiores. Debe aplicarse después de una base de fino en gris o blanco. Su rendimiento por bolsa es de 12 a 15 m² aproximadamente.

 Tipo	Base cemento blanco o gris, arenas de mármol y aditivos especiales.
 Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco, ventilado y en su empaque original sin abrir.
 Cantidad de agua promedio	10 a 12 litros de agua por bolsa de 40 kg. (dependiendo del clima).
 Volumen de bolsa promedio	0.80p ³ (promedio 44 bolsas de 40kg. X m ³)
 Retención de agua promedio	100%

CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES

NORMA	CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES	
	Norma	Valor
NTG 41003h13, ASTM C1437	FLOW (%)	106
	FLOW (mm)	-
UNE - EN 1015 - 3	REL. AGUA/MATERIAL	0.20
	RETENCIÓN DE AGUA (%)	100
NTG 41104h2, ASTM 1506	AIRE (%)	5
UNE - EN 1015 - 7	MASA UNITARIA (kg/m ³)	1837
ASTM C - 109	RESIST. COMP. 7d (psi)	321
	RESIST. COMP. 28d (psi)	673
ASTM UNE - EN - 1015 - 12	RESIST. ADHERENCIA. 7d (n/mm ²)	0.81
	RESIST. ADHERENCIA. 28d (n/mm ²)	0.57
PERMEABILIDAD TUBO KARSTEN	% DE PERMEABILIDAD	-

Fuente: laboratorio Cementos Progreso.

EUROAcabado
Extrafino



☎ 2385-8642

✉ ventas@euomorteros.com.gt

🌐 euomorteros.com.gt





40 KG

**ESPECIAL PARA ACABADOS LISOS
RECUBRIMIENTOS INTERIORES.**

PROCESO DE INSTALACIÓN

PASO 1



Resane cualquier tipo de imperfección de la pared o el cizado del block con nuestro EUROAcabado Gris Fino, un día antes de aplicarlo.

PASO 2



Prepare la mezcla en un recipiente limpio agregando de 10 a 12 litros de agua limpia por bolsa de 40 kg. No se debe aplicar más agua para su trabajabilidad, solo es necesario volver a mezclar.

PASO 3



Aplique una capa de 3 a 5 mm. de producto utilizando una llana de metal lisa.

PASO 4



Esperar un tiempo determinado (cuando ya no se pega en las yemas de los dedos) para luego esponjear el material, logrando con esto, emparejar la superficie.

PASO 5



Para lograr el acabado alisado, después de esponjear, debe esperar nuevamente y planchar con la plancha de metal completamente limpia (para evitar que la suciedad raye la aplicación). Con este último paso se logra el acabado alisado.

RECOMENDACIONES

1

Almacene el producto EUROAcabados Extrafino en un lugar seco. El producto mantiene su calidad 3 meses después de su fecha de fabricación (bolsa sin abrir), siempre que sea protegido de la humedad y temperaturas extremas.

2

No es recomendable aplicar sobre superficies de metal, madera, pinturas mal adheridas o áreas flexibles.



2385-8642



ventas@euomorteros.com.gt



euomorteros.com.gt