

**40 KG**

EUROAcabado

FINO ESPECIAL

Mortero en blanco o gris. Este acabado requiere una base (gris fino) antes de su aplicación, ya que es un material muy fino que deja superficies lisas (pulidos). En color blanco está formulado siempre a base de mármol blanco, por lo que, al reflejar la luz, se ven puntos brillantes. También se tienen la presentación en gris, muy utilizado para resane de concreto viejo con nuevo, por lo que no requieren de picar áreas donde se aplicará.

No es recomendable para exteriores, por razones que, al ser muy liso, este puede presentar ondulaciones con las distintas alturas del sol a lo largo del día.

**Tipo**

Base cemento blanco o gris, arenas de mármol, carbonatos de calcio y resinas.

**Tiempo de almacenaje**

3 meses en lugar seco, ventilado y en su empaque original sin abrir.

**Cantidad de agua promedio**

10 a 12 litros de agua por bolsa de 40 kg. (dependiendo del clima).

**Volumen de bolsa promedio**

0.80p3
(promedio 44 bolsas de 40kg. X m³)

**Retención de agua promedio**

100%

CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES

NORMA

NTG 41003h13, ASTM C1437	FLOW (%)	106
UNE - EN 1015 - 3	FLOW (mm)	-
	REL. AGUA/MATERIAL	0.20
NTG 41104h2, ASTM 1506	RETENCIÓN DE AGUA (%)	100
UNE - EN 1015 - 7	AIRE (%)	24
NTG 41050, ASTM C270	MASA UNITARIA (kg/m ³)	1645
ASTM C - 109	RESIST. COMP. 7d (psi)	597
	RESIST. COMP. 28d (psi)	986
ASTM UNE - EN - 1015 - 12	RESIST. ADHERENCIA. 7d (n/mm ²)	0.76
	RESIST. ADHERENCIA. 28d (n/mm ²)	0.78
PERMEABILIDAD TUBO KARSTEN	% DE PERMEABILIDAD	-

Fuente: laboratorio Cementos Progreso.



40 KG

ESPECIAL PARA UTILIZAR COMO CORCHO, PALO VIEJO, REMOLINEADOS FINOS, SEMI ALISADOS, TECHOS DE CONCRETO, OTROS.

PROCESO DE INSTALACIÓN

PASO 1




Resane cualquier tipo de imperfección de la pared o el cizado del block con nuestro EUROAcabado Gris Fino, un día antes de aplicar el EUROAcabado Fino Especial.

PASO 2



Prepare la mezcla en un recipiente limpio agregando de 10 a 12 litros de agua limpia por bolsa de 40 kg. No se debe aplicar más agua para su trabajabilidad, solo es necesario volver a mezclar.

PASO 3



Aplique una capa de 3 a 5 mm. de producto utilizando una llana de metal lisa.

PASO 4



Para acabados remolineados debe girar en forma circular con la esponja hasta lograr el acabado deseado.

PASO 5



Para acabados lisos finos se pueden obtener con una plancha de metal. Cuando el mortero presente un secado parcial (no se adhiere a las yemas de los dedos) emparejar con una esponja, para luego de un tiempo determinado alisar con la plancha de metal para lograr el acabado.

RECOMENDACIONES

1

Almacene el EuroAcabado Fino Especial en un lugar seco. El producto mantiene su calidad 3 meses después de su fecha de fabricación (bolsa sin abrir), siempre que sea protegido de la humedad y temperaturas extremas.

2

No es recomendable aplicar sobre superficies de metal, madera, pinturas mal adheridas o áreas flexibles.