40 KG

EUROMix
NIVELADOR PISO

Mezcla especial para nivelar superficies de concreto con desniveles hasta de 7 cm. Contiene aditivos para pegar concreto viejo con nuevo y una granulometría de arenas que permite una resistencia a la compresión de altas prestaciones en morteros. Morteros niveladores para la instalación de pisos u otros materiales, NO DISEÑADOS PARA USAR DIRECTAMENTE EN TRÁFICO PEATONAL O VEHICULAR.

Tipo	Adhesivo base cemento gris, arenas de mármol gris o feldespato, resinas.
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco, ventilado y en su empaque original sin abrir.
Cantidad de agua promedio	10 a 12 litros de agua por bolsa de 40kg.
Volumen por bolsa	0.80p3 x bolsa (44 bolsas X m^3)
Retención de agua	100% de retención en la mezcla.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES

NORMA		
NTG 41003h13, ASTM C1437	FLOW (%)	113
UNE - EN 1015 - 3	FLOW (mm)	-
	REL. AGUA/MATERIAL	0.16
NTG 41104h2, ASTM 1506	RETENCIÓN DE AGUA (%)	99
UNE - EN 1015 - 7	AIRE (%)	10.5
NTG 41050, ASTM C270	MASA UNITARIA (kg/m^3)	1977
ASTM C - 109	RESIST. COMP. 7d (psi)	560
	RESIST. COMP. 28d (psi)	1030
ASTM UNE - EN - 1015 - 12	RESIST. ADHERENCIA. 7d (n/mm^3)	0.66
	RESIST. ADHERENCIA. 28d (n/mm^3)	0.88
PERMEABILIDAD TUBO KARSTEN	% DE PERMEABILIDAD	-

Fuente: laboratorio Cementos Progreso.

EUROMix
Nivelador Piso

2385-8642 ventas@euromorteros.com.gt euromorteros.com.gt

EUROMorteros

40 KG

IDEAL PARA NIVELAR ÁREAS DE PISOS DE CONCRETO.

EUROMix Nivelador Piso

PROCESO DE INSTALACIÓN

PASO 1 Verificar el estado de las superficies para determinar el espesor que necesita del material.

PASO 2 Limpiar las superficies de excesos de polvo o suciedad que perjudique la adherencia.

PASO 3 Hacer la mezcla en un recipiente limpio, agregando de 10 a 12 litros de agua por bolsa de 40kg. No requiere de ninguna aplicación previa de químicos para pegar concreto viejo con nuevo, ya viene incluido en su formulación.

PASO 4 Aplique una capa de acuerdo al nivel deseado de espesor con la parte lisa de la llana.

PASO 5 Una vez aplicada uniformemente la capa de nivelador de piso, déjelo secar por un periodo de 72 horas, antes de la instalación del piso deseado.

PASO 6 Si la nivelación del piso de concreto es mayor de 6cms. nivelar previamente con un concreto hecho de gravilla (grava de 1/8) para luego nivelar con EuroMix Nivelador Piso.

RECOMENDACIONES

1. Almacene el EuroMix Nivelador Piso en un lugar seco. El producto mantiene su calidad 3 meses después de su fecha de fabricación (bolsa sin abrir), siempre que sea protegido de la humedad y temperaturas extremas.

2. Limpie antes de aplicar este material las áreas de piso de concreto que estén libres de polvo, grasa u otros aislantes.

2385-8642 ventas@euromorteros.com.gt euromorteros.com.gt

EUROMorteros