40 KG

EUROMix

PEGA BLOCK TIPO N

Diseñado para la instalación de blocks, ladrillos, piedra enchapada en paredes de mampostería con excelente adherencia. Mortero a base de arenas seleccionadas de cantera para evitar contaminación. Ahorra tiempo y dinero. En presentación de bolsa de 40 kg.

Tipo	Adhesivo base cemento gris.
Resistencia a la compresión	28 días promedio, 2,000 psi.
Tiempo útil mezclado	30 a 40 minutos.
Rendimiento	Pega un promedio de 20 a 25 blocks en presentación de 40kg.
Volumen por bolsa	0.80 ft3 (promedio de 44 sacos X m^3)

CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES

NORMA		
NTG 41003h13, ASTM C1437	FLOW (%)	112
NTG 41050, ASTM C270	REL. AGUA/MATERIAL	0.142
	MASA UNITARIA HÚMEDA (kg/m^3)	2159
NTG 41104h2 - ASTM 1506	RETENCIÓN DE AGUA (%)	46
UNE EN 1015-7	AIRE (%)	5
NTG-41003 h4, ASTM C 109/C 109M	RESIST. COMP. 3d (psi)	-
	RESIST. COMP. 7d (psi)	965
	RESIST. COMP. 28d (psi)	1547
	RESIST. COMP. 56d (psi)	-
ASTM C 952	TIEMPO ABIERTO ADHERENCIA 7d (psi)	12
	TIEMPO ABIERTO ADHERENCIA 28d (psi)	18

Fuente: laboratorio Cementos Progreso.

EUROMix
Pega Block tipo N

2385-8642 ventas@euromorteros.com.gt euromorteros.com.gt

EUROMorteros

40 KG

ESPECIAL PARA PAREDES DE CARGA.

EUROMix
Pega Block tipo N

PROCESO DE INSTALACIÓN

PASO 1 La superficie que estará en contacto con el mortero de levantado debe estar limpia, libre de polvo, grasa u otros contaminantes.

PASO 2 Añada al mortero de levantado agua limpia en proporción de 5.5 a 6.6 litros de agua por bolsa de 40kg. No añada mas agua una vez preparada la mezcla.

PASO 3 Para la colocación esparza una capa uniforme del mortero de levantado en la base.

PASO 4 Coloque los bloques en su sitio, presionando hacia abajo y hacia el bloque colocado anteriormente.

PASO 5 Realice un acabado a las juntas cuando el mortero haya obtenido una leve dureza. Esto para evitar desprendimientos iniciales y lograr mayor densidad.

PASO 6 Se recomienda un curado húmedo de 72 horas en clima seco, caliente o con mucho viento.

VENTAJAS

1. Ahorro de hasta un 50% de la mano de obra.
2. Reducción considerable de desperdicios.
3. Fácil control de rendimiento e inventario.
4. Constancia en la calidad.
5. Mayor velocidad en la instalación de block.
6. Excelente resistencia y trabajabilidad.
7. Permite dar acabado a la junta.
8. Viene listo para usarse, solo debe agregar agua limpia.

2385-8642 ventas@euromorteros.com.gt euromorteros.com.gt

EUROMorteros