



40 KG

EUROMix
PEGAFACHALETA

Mortero listo para usarse, a base de cemento y arenas libres de contaminaciones (con granulometrías controladas, y clasificadas en su pureza), con aditivos que nos permiten una excelente adherencia. Diseñado para la instalación de fachaletas de ladrillos, piedra enchapada en paredes de mampostería, fachaleta tipo block rustico, etc. (piezas de alta a media absorción de humedad), con excelente adherencia, y un extraordinario ahorro de tiempo y dinero.



**Tiempo útil
mezclado**

30 a 40 minutos, (varia en relación al clima).



**Rendimiento
aproximado**

44 sacos de 40 kg de Pega Fachaleta, hacen un (1) metro cubico, dependerá del grosor y piezas a instalar para obtener su resultado de rendimiento.



**Tiempo de
almacenamiento**

3 meses en lugar seco y ventilado de bolsa sin abrir.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES

NORMA

NTG 41003h13, ASTM C1437	FLOW (%)	104			
NTG 41050, ASTM C270	REL. AGUA/MATERIAL	0.22			
	MASA UNITARIA HÚMEDA (kg/m³)	1742			
NTG 41104h2 - ASTM 1506	RETENCIÓN DE AGUA (%)	100			
UNE EN 1015-12	AIRE (%)	16.0			
NTG-41003 h4, ASTM C 109/C 109M	RESIST. COMP. 7d (psi)	268			
	RESIST. COMP. 28d (psi)	600			
NTG 41101 Especificación a 28 días en N/mm2: Adhesivo estándar ≥ 0.5 Adhesivo	TRACCIÓN 7 DÍAS N/mm²	0.73	TIPO DE ROTURA O FALLA	FALLA 2	
	TRACCIÓN 28 DÍAS N/mm²	1.02		FALLA 2	
NTG 41101 - h1 ≥0.5 N/mm2 después de al menos 20 min	TIEMPO ABIERTO ADHERENCIA 28d	minutos		20	FALLA 2
		N/mm2		0.88	
PERMEABILIDAD TUBO KARSTEN	% DE PERMEABILIDAD	-			

Fuente: laboratorio Cementos Progreso.

RECOMENDACIONES

El exceso de agua en la mezcla, disminuye las propiedades de adherencia y resistencia del EUROMix Pega Fachaleta, de suceder esto, solo agregue más EUROMix pega Fachaleta a la mezcla para buscar una mejor consistencia. Si desea mejorar la adherencia a superficies lisas o poco porosas, le recomendamos el uso de nuestro EUROMix Pega Fachaleta PLUS, que contiene una mejor adherencia a superficies lisas y mejor control del corte o desprendimiento por peso de la pieza instalada, así como para piezas de fachaletas que tienen una baja o cero absorciones de humedad. NO requiere picado de las bases (columnas, paredes de concreto o similares), solo se requiere que estén libres de desencofrantes, polvo o suciedad de cualquier índole.



2385-8642



ventas@euromorteros.com.gt



euromorteros.com.gt

EUROMix
Pegafachaleta





40 KG

**PAREDES INTERIORES Y
EXTERIORES, SOBRE NIVEL DE
TIERRA (SOLERA DE HUMEDAD)**

PROCESO DE INSTALACIÓN

**PASO
1**



La superficie o mampostería que estará en contacto con el mortero EUROMix pegafachaleta, debe estar limpia, libre de polvo, grasa u otros contaminantes que impidan la adherencia.

**PASO
2**



Añada al mortero EUROMix pegafachaleta, agua limpia en proporción de 5.5 a 6.5 litros de agua por cada saco de 40 kg. Mézclelos hasta obtener un mortero homogéneo. NO añada más agua a la mezcla, una vez preparada inicialmente la mezcla.

**PASO
3**



Esparza una capa uniforme del EUROMix pegafachaleta en la base donde será instalada la fachaleta. Coloque las fachaletas, haciendo un poco de presión sobre las mismas para asegurar su buen pegado. Con el mismo material de pegado, después de presionar la pieza de fachaleta para su pegado, saldrá material entre las uniones de las fachaletas, el cual puede utilizar para sellar las juntas o cizas entre fachaletas, si así lo desea, sino deje unos 30 minutos y luego puede limpiar las juntas o cizas, para aplicar después algún otro material (EuroCiza) para dar un color distinto a las juntas.

VENTAJAS

- 1 Ahorro de hasta un 50% en la mano de obra.
- 2 Reducción considerable de desperdicios.
- 3 Fácil control de rendimiento.
- 4 Constancia en la calidad, en cualquier época del año.
- 5 Aumenta la velocidad de instalación de bloques o ladrillos.
- 6 Posee una buena resistencia y adherencia a la base.
- 7 Permite dar acabado a la junta con el mismo mortero.
- 8 Viene listo para usarse, solo agregue agua limpia al contenido.

IMPORTANTE

EUROMORTEROS, S.A. no se hace responsable por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación del EUROMix Pegafachaleta que no esté de acuerdo con las instrucciones de aplicación descritas o impresas.

Todo usuario debe confirmar con su proveedor el uso adecuado del producto o el uso que pretenda darle al mismo.

El usuario asume toda responsabilidad de los daños ocasionados de una mala aplicación por diferencia a lo especificado.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos, y de ocurrir, lávese durante 15 minutos con abundante agua, para evitar irritaciones, si siente alguna molestia posterior, consulte a un medico. Por Ingestión, tome agua. Por irritación de piel, consulte a su médico.

EUROMix
Pegafachaleta